



WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah., Şevkiçavuş Sok.No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
Email : info@concretta.com
T/1 : +90 216 706 97 73

CONCRET TA

THE ART OF CONCRETE

ÇİMENTO ÖZLÜ KAPLAMA



Yüksek dayanım.

Su geçirmez.

Hızlı kuruma.

Kolay uygulama.

Çevre dostu.

Suya ve hava şartlarına dayanıklıdır. (iç-dış)

Duvar, zemin ve mobilyalarda kullanıma uygundur.

Ürün Tanımı: Concretta ws ıslak ve kuru hacimler için üretilmiş bir malzemedir. Renklendirmek mümkündür.Renk seçenekleri mevcuttur.

Uygulama aletleri: Paslanmaz çelik mala ve spatula

Ambalaj: 5-10-20 m2 lik kitler.

Raf Ömrü ve Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah., Şevkiçavuş Sok.No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
Email : info@concretta.com
T/1 : +90 216 706 97 73

Uygulama Aşamaları

Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez. Uygulama metodu duvar-tavan-zemin ve mobilyada aynıdır. Uygulama aletleri; çelik mala veya spatula.

1

Zemini Hazırlayın

İşleme başlamadan önce zeminin, kuru, temiz ve düz bir satıhta olduğundan emin olun.



2

Düzgün bir alt zemin

Başarılı bir montaj için, mümkün olduğunca düz ve yüksek kaliteli bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir.. Bunun nedeni, pürüzlü yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla ürün sarfiyatına yol açacaktır.



3

Primer

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat kuruma süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilmelidir.M2 sarfiyat 100 ml.





WOO GRUP YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Küçükyalı mah., Şevkiçavuş Sok.No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
Email : info@concretta.com
T/1 : +90 216 706 97 73

4

1.VE 2. KAT MİKRO ÇİMENTO (FINISHCOAT)

25 kg toz için yaklaşık 10-12 litre su ile 5 dakika boyunca karıştırılmalı (1 hacim su:2 hacim toz)ve uygulamaya geçilmelidir. Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket içeriğinde mevcuttur.Malzeme karıştırılıp uygulamaya hazır hale getirildiğinde çalışma süresi 30-45 dakika aralığındadır. Uygulama tamamlandığında 12 saat kuruma süresi verilmelidir.M2 sarfiyatı her kat için 0,5 kg dır. İki kat için m2 sarfiyatı 1kg dır..Birici kat uygulama bittikten ve gerekli kuruma süresinin ardından aynı yöntem ile 3. kat Concretta uygulaması geçilir.



5

ZIMPARALAMA

120 lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemten sonra yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olamak gerekir.

6

SEALER

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır 3 saat bekleme süresi vardır. M2 sarfiyatı 100 ml dir.





7

C-SOLUTION (Opsiyonel)

Malzemeye %10 oranında su eklenerek iyice karıştırılır, ardından rulo ile uygulamaya geçilir.Bu işlem,beton içine işleyerek gereğinden fazla ortaya çıkan dokuyu hafifletmek ve zemini güçlendirmek için kullanılır. İşlem beton dokusunu bozmaz. Aynı zamanda zeminden gelen su ve nem problemini ortadan kaldırır. Oranı ve uygulama şekli müşterinin seçtiği renge göre belirlenir.



8

U-SEALER

Malzemeye %10 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm yüzeye temiz rulo ile uygulanır. Bir kişi cilalı rulo ile uygularken ardından bir kişi ise kuru rulo ile cilalı yüzeyin üzerinden geçmelidir. 12 saat sonra alan kullanıma hazırdır.M2 sarfiyatı 100 ml dir.Ağır yük trafiği olan alanlarda iki kat uygulanmalıdır.

20 M2 KİT İÇİN PAKET İÇERİĞİ

2000 ML PRİMER

20 KG MICROCEMENT

2000 ML SEALER

2000 ML C-SOLUTION (PİGMENT)

2000 ML U-SEALER

1 ADET 120 LİK ZIMPARA